RH-AS6676
双组份有机硅胶粘剂

产品描述

RH-AS6676 是一款黑色、体积比 10:1、室温固化的双组份硅橡胶密封剂。具有优异的粘接力，具有良好的耐高、低温性能；对基材无腐蚀、无污染，对环境无污染，对金属、陶瓷、塑料等具有良好的粘接力。

产品特性

- 固化速度快、粘接广泛性好。
- 耐高、低温、无腐蚀，耐久性能优异。

主要用途

应用于电器面板等的粘接。

物化参数

项目		技术指标	典型值
固化前	外观	A：—	白色
		B: —	黑色
	粘度	A：—	膏状
		A：—	膏状
	密度 g/cm³	A:1.47±0.1	1.47
		B:1.10±0.1	1.09
固化后	混合比例	体积比	10:1
	外观	—	黑色膏状
	表干时间 min	8~25	10
	断裂伸长率%	≥120	150
	剪切强度 MPa	≥1.0	1.4
	硬度 shore A	55±5	56
	拉伸强度 MPa	≥1.5	2.2
	工作温度 ℃		-40~250

注：典型值为在 23±2℃、50±5%RH 下的检测数据；环境温湿度的不同，表干时间测试值会有所差异。

使用说明

- 为了保证粘接效果及产品与基材的相容性，事先应在实际的基材和环境下做试验。
- 被粘基材表面必须清洁干燥，无灰尘、油污及水渍。建议被粘基材使用润禾清洗剂进行清洁，如不，有可能会引起粘接失效。
- 建议使用自动打胶设备进行打胶。
- 施工方法可参照施工说明或咨询我司技术人员。

清 理

- 未固化的胶体可用清洗剂或适当的溶剂从工具或设备上除掉，
- 固化后则只能用机械的方法将其除去。

安全注意事项

- 远离儿童存放。
- 避免与眼睛、皮肤接触。不慎与皮肤接触，先用布擦拭，再用肥皂清洗；不慎与眼睛接触，在用大量清水冲洗后尽快就医。

包装规格

- 490mL 双管支装
- 18L+18L 桶装
- 180L+18L 桶装

运输贮存

- 运输：防潮，防雨淋，防晒，防高温，远离热源，小心轻放，禁止挤压碰撞。
- 贮存：密封并贮放在低温、干燥处，建议贮存温度＜28℃。
- 贮存期：9 个月

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。