



**产品名称** 蜡乳液 COW-30

### 产品概述

该产品系高熔点氧化聚乙烯蜡复配物，此产品可用于各种纤维的纱线及织物，推荐用于纤维素纤维及混纺纱线。

### 特性及优点

非硅复配物，不含软片和硅油；  
减少纱线与机械的摩擦阻力；  
有效保护纱线强力，减少纱线的断头率；  
可与阳离子和非离子平滑剂(柔软剂)一起使用；  
使用工艺简单，上蜡后无需再用固蜡；  
易于剥除和改染，不影响后续工作。

### 基本性状

外观(25℃): 乳白色液体  
离子性: 弱阳离子  
含固量: 25%—27% (105℃, 3h)  
pH值(原液): 6.0~7.0  
溶解性: 可以任意比与水相溶

### 应用范围

各种纤维及其混纺纱线或针织物

### 参考用量

一般采用浸渍工艺:  
浸渍法: 蜡乳液 COW-30 0.5~1.5 % (o. w. f)  
浸渍(40~50℃×15~20 min) → 脱水 → 烘干(100℃)

### 包装

50L 或 120L 塑料桶装。

### 贮存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。