



产品名称 蜡乳液 COW-33

产品概述 蜡乳液 COW-33 系氧化聚乙烯蜡与聚醚硅氧烷乳液混合液，此产品可用于各种纤维的纱线及织物，推荐用于纤维素纤维及混纺纱线。
本产品适用于筒纱、绞纱的湿上蜡处理，可提高纱线表面滑度，有效保护纱线强力，提高纱线的上机性、编织性，同时赋予纱线良好的亲水性能。

特性及优点

减少纱线与机械的摩擦阻力；
有效保护纱线强力，减少纱线的断头率；
可与阳离子和非离子平滑剂(柔软剂)一起使用；
使用工艺简单，上蜡后无需再用固蜡；
亲水性好，易于剥除和改染，不影响后续工作。

基本性状

外观 (25℃): 米白色液体
离子性: 弱阳离子
含固量: 25%—27% (105℃, 3h)
pH 值 (原液): 6.0~7.0
溶解性: 可以任意比与水相溶

应用范围

各种纤维及其混纺纱线或织物

参考用量

浸渍法: 蜡乳液 COW-33 0.5~1.5 % (o. w. f)
浸渍 (40~50℃ × 15~20 min) → 脱水 → 烘干 (100℃)。

包装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

注：贮存过程中，不排除会因不可控因素出现分层的情况，使用前请搅拌！

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。