

产品名称 新型柔软滑爽硅油 RH-NB-8112

产品概述

该产品是一种线性多元共聚嵌段改性的有机硅柔软剂

特性及优点

手感风格平滑柔软；
在实际应用当中复配蓬松型嵌段硅油使用效果更佳；
极易开稀，对乳化设备无要求，可搅拌即可

基本性状

外观（25℃）：浅黄色透明液体
离子性：弱阳离子
含固量：56%-58%（105℃, 3 小时）

应用范围

适用于化纤面料，NR、TR 等混纺面料

参考用量

浸渍法：RH-NB-8112 开稀液（1 开 3）	3~5% (o. w. f)
浸轧法：RH-NB-8112 开稀液（1 开 3）	10~30 g/L

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。

RH-NB-8112 乳化开稀工艺

投料:

8112 原油:	200 公斤
冰醋酸:	4 公斤
水:	400 公斤

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入原油 200 公斤、冰醋酸 4 公斤，开动搅拌；
- 2、缓慢加入 50 公斤的水充分搅拌 10 分钟，搅拌均匀；
- 3、加入 50 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟；
- 4、加入 50 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟；
- 5、加入 50 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟；
- 6、加入 100 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟；
- 7、加入 100 公斤的水充分搅拌 5 分钟；
- 8、滤网过滤放料

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。