

产品名称 无氟防水剂 RH-NB-SF15

产品概述 特殊丙烯酸酯类聚合物乳液

基本性状

外观 (25°C): 乳白色乳液

离子性: 阳离子

pH 值 (原液): 3~5

含固量: 29%—31% (130°C, 3h)

特性优点

Non-PFCs 产品;

可赋予织物优异的防水性能;

产品具有优异的加工稳定性。

应用范围

适用于棉、涤棉、化纤等织物的防水整理;

参考用量

化纤梭织:

无氟防水剂 RH-NB-SF15: 20~50 g/L

交联剂 RH-NB-SF11 (可选用): 5~10 g/L

棉梭织:

无氟防水剂 RH-NB-SF15: 30~60 g/L

交联剂 RH-NB-SF14 (可选用): 5~15 g/L

加工方法: 一浸一轧

焙烘条件: 160-180°C × 0.5~2 min (化纤)

150-160°C × 2~3 min (棉及其混纺)

带液率: 30-90% (化纤)

50-70% (棉及其混纺)

包 装 120L 塑料桶、1000L 塑料桶装

贮 存 5~30°C保存, 保质期为六个月。

注: 具体使用请用户根据试样情况酌情处理

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。