

产品名称 无氟防水剂 RH-NB-SF17F

产品概述 特殊丙烯酸酯类聚合物乳液

基本性状

外观 (25℃):	米黄色乳液
离子性:	阳离子
pH 值 (原液):	4.0-5.0
含固量 (% , 130℃*3h):	31.0-33.0

特性优点

不含 PFCs, 环保型产品;
可赋予织物优异的防水性能;
稳定性优, 手感柔软, 面料适用性较广。

应用范围

适用于化纤、棉及其混纺织物的防水整理

参考用量

化纤梭织:

无氟防水剂 RH-NB-SF17F:	20g/L-50 g/L
交联剂 RH-NB-SF11N (可选用):	5g/L-10 g/L

棉梭织:

无氟防水剂 RH-NB-SF17F:	30g/L-60 g/L
交联剂 RH-NB-SF14 (可选用):	5g/L-15 g/L

加工方法: 一浸一轧

焙烘条件: (160-180) °C × (0.5-2) min (化纤)

(150-160) °C × (2-3) min (棉及其混纺)

带液率: 30%-90% (化纤)

50%-70% (棉及其混纺)

添加防水剂用量的 15%-20%左右。

包 装 120L 塑料桶、1000L 塑料桶装。

贮 存

5℃-30℃保存, 保质期六个月。

注: 具体使用请用户根据试样情况酌情处理

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。