

产品名称 无氟防水剂 RH-NB-SF17

产品概述 特殊丙烯酸酯类聚合物乳液

基本性状

外观 (25°C):	乳白色乳液
离子性:	阳离子
pH 值 (原液):	4.0-5.0
含固量 (% , 130°C*3h):	29.0-31.0

特性优点

Non-PFCs 产品;
可赋予织物优异的防水性能;
加工稳定性较佳。

应用范围

适用于棉、涤棉、化纤等织物的防水整理。

参考用量

化纤梭织:

无氟防水剂 RH-NB-SF17:	20g/L-50g/L
交联剂 RH-NB-SF11N (可选用):	5g/L-10g/L

棉梭织:

无氟防水剂 RH-NB-SF17:	30g/L-60g/L
交联剂 RH-NB-SF14 (可选用):	5g/L-15g/L

加工方法: 一浸一轧

焙烘条件: (160-180) °C × (0.5-2) min (化纤)
(150-160) °C × (2-3) min (棉及其混纺)

带液率: 30%-90% (化纤)
50%-70% (棉及其混纺)

包 装 120L 塑料桶、1000L 塑料桶装。

贮 存

5°C-30°C保存, 保质期六个月。

注: 具体使用请用户根据试样情况酌情处理

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。