



产品名称	新型超柔软蓬松硅油 RH-NB-8368-8		
产品概述	它是一种线性多元共聚嵌段改性的有机硅柔软剂, 它拥有全新的分子结构, 在分子的主链上规整地嵌入了 E0、P0、季铵盐、环氧多种有机链段, 从而赋予其较一般的嵌段硅油更佳优异的效果和更高的性价比。		
特性及优点	赋予织物优异的蓬松度、回弹性、柔糯感、悬垂感的手感风格; 具有自乳化性能, 不用乳化剂、采用高速分散机开稀使用; 可以和阳、非离子柔软剂复配使用, 显著提高柔软剂的整体性能; 耐酸碱、耐电解质、耐高温、耐高剪切, 设备可操作性较强。		
基本性状	外 观:	浅黄色透明液体	
	离子性:	弱阳离子	
	含 量 (%) , 105℃*3h) :	70.0—72.0	
应用范围	涤、T/C、T/R 织物、毛绒类织物等		
参考用量	原油乳化请参考详细乳化工艺(下一页) 浸渍法: RH-NB-8368-8 乳化液 1%-5% (o. w. f) 浸轧法: RH-NB-8368-8 乳化液 10g/L-50g/L		
包 装	50 L 或 120L 塑料桶装。		
贮 存	置于阴凉通风仓库, 保质期为六个月。		

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。



RH-NB-8368-8 乳化开稀工艺

投料:

RH-NB-8368-8 原油: 100 公斤
酸水 10 公斤: 2 公斤的冰醋酸加上 8 公斤的水
水: 200 公斤

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入 RH-NB-8368-8 原油, 开动搅拌;
- 2、加入 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后, 搅拌均匀;
- 3、加入 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后, 搅拌均匀;
- 4、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后, 加入 5 公斤酸水, 搅拌 5 分钟;
- 5、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后;
- 6、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后, 加入 5 公斤酸水, 搅拌 5 分钟;
- 7、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后;
- 8、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后;
- 9、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后;
- 10、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后;
- 11、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后;
- 12、再缓慢加入 50 公斤水充分搅拌 2-3 分钟后;
- 13、最后加入剩余的全部水, 充分搅拌均匀, 再加点冰醋酸将 PH 值调节 5—6

注意: 必须采用高速分散机进行乳化, 最后一次全部加水可以调慢速度。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。