



产品名称 新型超柔软滑爽硅油 RH-NB-8608

产品概述

该产品是特殊结构改性三元共聚嵌段环保硅油

特性及优点

手感风格超柔软爽滑；
不用乳化剂采用高速分散机开稀使用。

基本性状

外观（25℃）：浅黄色-黄色透明液体
离子性：弱阳离子
含固量：54%-56%（105℃，3h）

应用范围

通用性较强，适用于各种涤纶以及棉织物的软滑整理

参考用量

原油乳化请参考详细乳化工艺（下一页）
浸渍法：RH-NB-8608 乳化液 1~5%（o. w. f）
浸轧法：RH-NB-8608 乳化液 10~50 g/L

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月，产品久置会变黄，不影响正常使用。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。



RH-NB-8608 乳化开稀工艺

投料:

8608 原油: 100 公斤

水: 300 公斤

冰醋酸: 2 公斤

乳化后的乳液半乳白

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入 8608 原油, 开动搅拌;
- 2、加入 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后, 搅拌均匀;
- 3、加入 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后, 搅拌均匀;
- 4、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后, 加入 2 公斤冰醋酸, 搅拌 5 分钟;
- 5、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后;
- 6、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后;
- 7、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后;
- 8、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后;
- 9、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后;
- 10、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后;
- 11、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后;
- 12、再缓慢加入 50 公斤水充分搅拌 2-3 分钟后;
- 13、最后加入剩余的全部水, 充分搅拌均匀, 再加点冰醋酸将 pH 值调节 5—6

注意: 必须采用高速分散机进行乳化, 最后一次全部加水可以调慢速度。

在乳化过程中, 要不断刮边, 防止沾在锅壁上的硅油没有充分乳化

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。