

产品名称 C8 防水剂 RH-NB-SF813

产品概述 特殊丙烯酸酯类聚合物乳液

基本性状

外观 (25℃): 米白色乳液
离子性: 弱阳离子
pH 值 (原液): 4.0-5.0
含固量 (% , 130℃*3h): 14.0-16.0

特性优点

可赋予织物优异的防水性能;
乳液稳定, 抗粘辊性能佳;
手感柔软, 加工持续性优。

应用范围

适用于涤纶、尼龙、棉及其混纺织物的防水整理

参考用量

材质	推荐用量
涤纶	15g/L-35g/L
尼龙	15g/L-35g/L
棉及其混纺	30g/L-50g/L

加工方法: 一浸一轧

焙烘条件: (160-180) °C × (0.5-2) min (化纤)
(150-160) °C × (2-3) min (棉及其混纺)

带液率: 30%-90% (化纤)
50%-70% (棉及其混纺)

包 装 120L 塑料桶、1000L 塑料桶装。

贮 存

5℃-30℃保存, 保质期六个月。

注: 具体使用请用户根据试样情况酌情处理

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得, 但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性, 建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考, 本公司不承担由此而引发的任何责任。